

TECHNICAL DATA SHEET

SANİ ENERJİ EUP1 FastCure

SANİ ENERJİ EUP1 FastCure, tüm kristal ve birçok ince film PV modülde kullanılabilen, Hızlı kürlenene, PID Dayanımlı, UV ve hava koşullarına dayanıklı, UV şeffaf Etilen Vinil Asetat-PV Enkapsülendir. " SANİ ENERJİ EUP1 FastCure" tropik iklim şartlarında kullanılan modüller için özel olarak tavsiye edilen bir modüldür.

LAMİNATÖR PARAMETRELERİ

S.N.	Parametreler		Birim	Değer
1	Laminasyon Sıcaklığı		°C	140-160
2	Vakumlama Süresi		Dakika	4-6
3	Laminasyon Süresi		Dakika	9-11

S.N.	Parametreler	Test Yöntemi	Birim	Backsheet
1	Kalınlık	ASTM D 6988-08	(mm)	0.45 ± 0.5% / 0.60 ± 0.5%
2	Geniřlik	Ölçek	(mm)	1300'e kadar
3	Jel İçeriğı	HYJC-YS-081	%	>80
4	Optik geçirgenlik	HYJC-YS-060	380-1100 nm %	>92
			290-380 nm %	>30
5	Büzölme Oranı	HYJC-YS-057	MD %	<5,0
			TD %	<2,0
6	Dielektrik gücü	HYJC-YS-082	KV/nm	34.4
7	Hacimsel direnç	HYJC-YS-160	Ω·cm	8.4×10 ¹⁶

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü: Ürün, kapalı mekanlarda, 0°C – 30°C sıcaklıkta ve %60RH'nin altındaki nemde, direkt güneş ışığından, ısıtıcı cihazların yakınından ve tozdan korunarak depolanmalıdır. Üretim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj: Belirtilmediğı sürece " SANİ ENERJİ EUP1 FastCure" Standart ambalajı aşağıdadır.

- Uzunluk/Rulo: 150-300 metre (Müşteri tarafından belirtilmediğı sürece)
- Rulo/Palet Sayısı: 150 metre 12 rulo – 300 metre 6 rulo
- Her rulo koruyucu bir torbaya konularak oluklu kutuya yerleştirilir

SANİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş

Fabrika: D100 Ankara Karayolu, Doğanlı Köyü Mevki, No: 11-2/1 PK:81100 Doğanlı / DÜZCE

Genel Merkez: Tuna Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Kia Aldatmaz plaza 145/A Esenler / İstanbul

www.evanergy.com - info@sanienerji.com Tel: +90 380 549 7967